GC Fujirock® EP Classic
GC Fujirock® EP Premium
GC Base Stone

Familia de escayolas de GC

La estética empieza aquí

La familia de escayolas duras de GC gracias a su calidad superior está entre las más populares en Europa. Utilizadas para la fabricación de todo tipo de prótesis dentales, las escayolas de GC se han diseñado específicamente para producir modelos y muñones de gran precisión en todo momento y responder a los requisitos de los laboratorios dentales modernos.

Fieles al enfoque sistemático de GC «Una familia de escayolas para todos los requisitos y aplicaciones», presentamos tres escayolas que se pueden combinar perfectamente para conformar la base de su estética:

GC Fujirock® EP **Classic,** una escayola realmente versátil
GC Fujirock® EP **Premium**, una escayola mejorada para técnicas de alto rendimiento
GC Base Stone, una escayola con una fluidez excepcional para bases con una expansión mínima

Cada escayola viene en una gama de colores que permite crear combinaciones de colores y sacar el mejor partido a su trabajo... y a su laboratorio.

Familia de escayolas de GC, la base para el éxito.



Casos e imágenes cedidas por cortesía de: MDT M. Brusch / MDT Ph. Hobell / MDT D. Ibraimi / MDT M. Bladen

Tres escayolas con posib

GC Fujirock® EP Classic

Fujirock EP Classic hace honor a su nombre: es una de las escayolas dentales de Tipo IV más populares del mundo, todo un «clásico». Es ideal para todo tipo de prótesis, combina una gran precisión, una dureza excelente en los bordes y estabilidad ante altas presiones. Fujirock EP Classic es muy fluida, y aun así tixotrópica, para obtener unas propiedades de manejo excelentes y un vertido fácil sin burbujas de aire.

Escoja el color que mejor se adapte a su trabajo diario:

- Marrón dorado
- Beis topacio

- Golden Brown
- Topaz Beige

- Terracotta Red
- Royal Blue

GC Base Stone

GC Base Stone es ideal para bases de arcadas den
junto con Fujirock EP Classic o Premium, el estánc
combinación perfecta para crear modelos maestr

Seleccione su propio color complementari

- Rojo arcilla
- Azul vivo

bilidades ilimitadas

- Pastel Yellow
- Polar White
- Inca Brown
- Titanium Grey

GC Fujirock® EP Premium

Fujirock EP Premium se ha desarrollado especialmente para tecnologías sensibles y de alto rendimiento, como casos de implantes extendidos e indicaciones complejas de cerámica total. La composición en polvo mejorada de Fujirock EP Premium y su refinado ajuste del color hacen de esta escayola especial, la elección perfecta para una amplia variedad de aplicaciones.

Escoja el color que mejor se adapte a su trabajo diario:

- Amarillo pastel
- Blanco polar
- Marrón inca
- Gris titanio

tales, modelos opuestos y modelos de estudio. Cuando se utiliza
dar único de «calidad de GC» de las escayolas las convierte en la
os excepcionales de una manera rápida y sencilla.

o:

El arte de presentar la estética

Casos e imágenes cedidas por cortesía de: MDT M. Brusch / MDT S. Maffei / MDT D. Ibraimi / MDT M. Bladen / MDT G. Quini

Fujirock® EP Classic & Premium

Fujirock® EP – Classic

890222 Golden Brown envase de 5 Kg

890226 Golden Brown envase de 12 Kg

890225 Topaz Beige envase de 5 Kg

GC Fujirock® EP Classic	
Golden Brown / Topaz Beige	
Proporción P:L	20 ml / 100 g
Mezcla manual	15 s
Mezcla al vacío	45 s
Tiempo de fraguado	10-13 min
Tiempo de extracción	30-40 min
Expansión de fraguado (tras 2 h)	≤ 0,09 %
Resistencia a la compresión	≈53 MPa

Fujirock® EP – Premium

890364 Pastel Yellow envase de 4 Kg

890365 Pastel Yellow envase de 11 Kg

890366 Polar White envase de 4 Kg

890367 Inca Brown envase de 4 Kg

890368 Titanium Grey envase de 4 Kg

GC Fujirock® EP Premium	
Pastel Yellow / Polar White / Inca Brown / Titanium Grey	
Proporción P:L	20 ml / 100 g
Mezcla manual	15 s
Mezcla al vacío	45 s
Tiempo de fraguado	9-12 min
Tiempo de extracción	25-35 min
Expansión de fraguado (tras 2 h)	≤ 0,09 %
Resistencia a la compresión	≈ 60 Mpa

Base Stone

Base Stone

890228 Terracotta Red envase de 12 Kg

890229 Royal Blue envase de 12 Kg

Base Stone		
Terracotta Red / Royal Blue		
	Fluido	Tixo
Proporción P:L	26 ml/100 g	21 ml/100 g
Mezcla manual	15 s	15 s
Mezcla al vacío	45 s	45 s
Tiempo de fraguado	9 min	7,5 min
Tiempo de extracción	30-40 min	30-40 min
Expansión de fraguado (tras 2 h)	≤ 0,08 %	≤ 0,08 %
Resistencia a la compresión	≈ 45 Mpa	≈ 50 Mpa

Todos los envases tienen una tapa de plástico para su fácil apertura/cierre: El precinto hermético los protege de la humedad.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas, 2, 1°, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
info@spain.gceurope.com
http://spain.gceurope.com

Z L LF ES 5 28 05/16

Distribuidor: DepoDent España Depósito Dental DepoDent - 911 976 174 WhatsApp 605 06 06 31 ventas@depodent.es